



tesa® 4304

Product Informatie



Hoogwaardige afplaktape van papier voor temperaturen tot 163°C

tesa® 4304 is een bruin gekleurde afplaktape van crêpepapier voor complexe afplaktoepassingen bij schilderwerk. Verf en zelfs veeleisende vulmiddelsystemen hechten zeer goed aan de achterzijde van de tape, waardoor elke vorm van schilfering wordt voorkomen. Het hechtmiddel van natuurlijk rubber maakt tesa 4304 geschikt voor een groot temperatuurbereik van 15°C tot 163°C. tesa® 4304 licht gekreukte afplaktape kan zonder achterlating van lijmresten worden verwijderd van rubber, glas en verf.

Toepassing

Voordelen

- Uitstekende werkeigenschappen (rolt gemakkelijk af; eenvoudig te hanteren)
- Aanbevolen voor meerdere droogcyclussen
- Groot bereik van droogtemperaturen en verwijdering zonder lijmresten – van 15°C tot 163°C
- Uitstekende hechting op de achterzijde van verf/vulmiddel op basis van oplosmiddel/water
- Betrouwbare hechting op grote afplakoppervlakken, zonder los te raken
- Afplakken tijdens spuitwerk met oventroging tot 163°C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------------------|
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Drager | licht gecrêpt papier |
| • Totale dikte | 145 µm | | |

Product Properties/Performance Values

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | Ja |
| • Temperatuurbestendigheid | 163 °C | | |

Adhesion to Values

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|

Aanvullende informatie

Verf en zelfs veeleisende vulmiddelsystemen hechten zeer goed aan de achterzijde van de tape, waardoor elke vorm van schilfering wordt voorkomen.

tesa® 4304 kan zonder lijmresten verwijderd worden van rubber, glas en verf.



tesa[®] 4304

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04304>