

## tesa® 62932

### Dubbelzijdige PE-schuimtape voor constructiemontage

tesa® 62932 biedt uitstekende kleefeigenschappen op lange termijn voor veeleisende constructietoepassingen bij een kleine ontwerpopening.

tesa® 62932 biedt voordelen voor verschillende industriële toepassingen:

- Dunne schuimrug maakt implementeren van een kleine ontwerpopening mogelijk
- Grote directe hechtkracht voor snel en betrouwbaar assembleren, zelfs bij lage druk
- Comfortabele schuimrug compenseert ontwerptoleranties of oneffen oppervlakken
- Grote uiteindelijke kleefkracht voor betrouwbare binding
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Schokabsorptie gedurende transport en dagelijks gebruik

### Voornaamste toepassing

- Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed
- Deurhendels in keukenmeubilair
- Decoratieve profiellijsten voor koel- of vrieskasten
- Glas- en spiegelpanelen

### Technische gegevens

▪ Drager	PE-schuim	▪ Type kleefmassa	tackified acryl
▪ Kleur	zwart/wit	▪ Rek bij breuk	270 %
▪ Totale dikte	500 µm	▪ Rekkkracht	8 N/cm

### Kleefkracht op

▪ staal (direct)	13.0 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ ABS (direct)	14.0 N/cm	▪ ABS (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ aluminium (direct)	13.0 N/cm	▪ aluminium (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ PC (direct)	9.0 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ PE (direct)	1.7 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	3.0 N/cm
▪ PET (direct)	12.5 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ PP (direct)	1.8 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	3.3 N/cm
▪ PS (direct)	10.5 N/cm	▪ PS (na 14 dagen)	17.0 N/cm
▪ PVC (direct)	14.5 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	17.0 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62932>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

## tesa® 62932

### Dubbelzijdige PE-schuimtape voor cunstructiemontage

#### Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	80 °C	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	● ● ●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	80 °C	▪ Bestand tegen weekmakers	● ●
▪ Hechting	● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ● ●
▪ Vochtbestendigheid	● ● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

##### Voeringvarianten:

PV0 bruin pergamijn (71 µm)

PV14 wit PE-gecoat papier (122 µm)

PV10 rode folievoering (120 µm)

##### Aftrekkkracht:

- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62932>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.