

# productinformatie

## tesa® 62934

### Dubbelzijdige PE-schuim montagetape

tesa® 62934 is een dubbelzijdige PE foamtape voor montagetoepassingen in de bouw. Hij bestaat uit een zeer conformeerbare PE foamrug en een acryl kleefstof met sterke initiële hechting.

Voordelen van het product:

- Veelzijdige kleefstof voor goede onmiddellijke kleefprestaties op tal van substraten \* Sterke definitieve kleefkracht voor een veilige verbindingse Prestatie \* UV-, water- en verouderingsbestendig \* Compenseert verschillende thermische expansies van ongelijke materialen
- Grote onmiddellijke hechtcracht zelfs bij een lage verbindingdruk \* Zeer goede koude schokabsorptie

### Voornaamste toepassing

Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed

- Deurgrepen in keukenmeubilair \* Gegoten kunststof delen \* Spiegels en gekleurde glaspanelen

### Technische gegevens

|                |           |                   |                 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| ▪ Drager       | PE-schuim | ▪ Type kleefmassa | tackified acryl |
| ▪ Kleur        | zwart/wit | ▪ Rek bij breuk   | 250 %           |
| ▪ Totale dikte | 800 µm    | ▪ Rekkkracht      | 8 N/cm          |

### Kleefkracht op

|                      |           |                           |           |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| ▪ staal (direct)     | 17.0 N/cm | ▪ staal (na 14 dagen)     | 17.0 N/cm |
| ▪ ABS (direct)       | 17.0 N/cm | ▪ ABS (na 14 dagen)       | 17.0 N/cm |
| ▪ aluminium (direct) | 17.0 N/cm | ▪ aluminium (na 14 dagen) | 17.0 N/cm |
| ▪ PC (direct)        | 15.0 N/cm | ▪ PC (na 14 dagen)        | 17.0 N/cm |
| ▪ PE (direct)        | 2.7 N/cm  | ▪ PE (na 14 dagen)        | 2.8 N/cm  |
| ▪ PET (direct)       | 12.5 N/cm | ▪ PET (na 14 dagen)       | 17.0 N/cm |
| ▪ PP (direct)        | 2.8 N/cm  | ▪ PP (na 14 dagen)        | 5.5 N/cm  |
| ▪ PS (direct)        | 15.0 N/cm | ▪ PS (na 14 dagen)        | 17.0 N/cm |
| ▪ PVC (direct)       | 17.0 N/cm | ▪ PVC (na 14 dagen)       | 17.0 N/cm |

### Eigenschappen

|                                  |       |   |      |
|----------------------------------|-------|---|------|
| ▪ Temp.bestendigheid korte term. | 80 °C | ▪ Vochtbestendigheid                            | ●●●● |
| ▪ Temp.bestendigheid lange term. | 80 °C | ▪ Bestand tegen weekmakers                      | ●●   |
| ▪ Hechting                       | ●●●   | ▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | ●●●  |
| ▪ Verouderingsbestendigheid (uv) | ●●●   | ▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | ●●●  |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62934>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

## tesa® 62934

### Dubbelzijdige PE-schuim montagetape

#### Aanvullende informatie

Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed

- Deurgrepen in keukenmeubilair \* Gegoten kunststof delen \* Spiegels en gekleurde glaspanelen

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62934>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.